

RT208

Alpha gul glat med flammer maskinsten celle

Varenr. 4 208 00 01

OPLYSNINGER FRA DoP

Stentype / Kategori	U / 1			
Anvendelse	Teglsten for anvendelse i ubeskyttet murværk			
Geometri	G1	I henhold til EN1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensioner, [mm]	DK-NF	længde 228	Bredde 108	Højde 54
Tolerance, [mm]	T2	længde ±4	Bredde ±3	Højde ±2
Range, [mm]	Rm	længde 8	Bredde 6	Højde 4
Bruttodensitet, middelværdi	1300	kg / m ³		
Tolerance	D1	±10%		
Trykstyrke, middel, mindst	20	N/mm ²		
Trykstyrke, normaliseret, mindst	15	N/mm ²		
Vandoptagelse, maksimum	22	Vægt%		
Frostbestandighed	F2	Frostfast		
Indhold af opløselige salte (Kategori)	S2			
Brandmodstand	A1	indeholder < 1,0% organisk materiale		

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Minutsugning, middelværdi ± tolerance	3,5 ± 0,5	kg/m ²
Eksponeringsklasse	MX3.1	
Vedhæftning	0,15	N/mm ² , tabelværdi, EN 998-2, annex C
Forbrug ved 12mm fuger	63	stk / m ²
Palletering	80	stk
Afsyring	AFSYRING ANBEFALES IKKE. Se vejledning i rengøring af murværk på randerstegl.dk	
Mørtelvalg	Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse, samt styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statistiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Se Mørtelvalg i Murerhåndbogen eller spørg mørtelleverandøren	
Bemærk	Tegl er et naturmateriale, og der kan forekomme variationer i farve og struktur. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter	



GANDRUP TEGLVÆRK
TEGLVÆRKSVEJ 41
9362 GANDRUP

Revideret ved ændringer i DoP, senest 19/01/22

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS Tegl

SINCE 1911