



SK 25 skinne

Anvendes som kantskinne i lofter og til special løsninger.

Side: 1/1

09/2019

SK 25 skinne

SK 25 skinnen anvendes som kantskinne i lofter og til special løsninger. Se mere under Knauf systemmanual under lofter.

Profildata SK 25 skinne

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	Min. 250	N/mm ²
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m ²
Godstykkelse		0,56	mm
Korrosionsklasse		C1	

Stålkvalitet: SG250+Z140

