

Skovgaard & Frydensberg

BORDOLIE



Produktfakta:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs fødevaregodkendte Bordolie har en kraftig indtrængningsevne som gør den velegnet til alle træsorter, også olieholdige som f.eks. teak. Træet vil stå med en livfuld mættet glød, der fremhæver træets struktur. Olien er fri for giftige og mærkningspligtige stoffer og anbefales til områder der anvendes til fødevarekontaktmaterialer, fx køkkenborde, spækbræt, frugtskåle m.m. Fladerne bliver smuds- og vandafvisende. Også velegnet til finere kvalitets, restaurerings- og træarbejder. Emnerne kan tages i brug umiddelbart efter påføring.

Indeholder

Koldpresset rå linolie, medicinsk hvid olie og Kobolt-fri tørrelse.

Rækkeevne

½ liter rækker til ca. 4-8 m² afhængig af træet.

Emballage størrelser

½ liter.

Glans

Ingen.

Opløsningsmiddel

Ingen.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring

Værktøj og pensler rengøres i fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade.

Affaldshåndtering

Tom emballage til metalgenbrug.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjting anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ønskes en finere overflade kan man benytte vandslibningspapir korn 1000-1200 og slibeklods. Slib i rigelig olie og tør efter med klud. Denne metode kan også anvendes, hvis overfladen er fedtet/klæbrig.
- 9 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendig.
- 10 Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade.
- 11 Vedligehold efter behov.
- 12 Oliemættede klude/svampe m.m. Kan selvantænde. Klude/svampen mættes med vand eller destrueres efter brug.



Farvefabrikken
Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf. +45 3675 3222
www.skovfryd.dk