



## Filmbelagt Birk

**OPRINDELSE:** Rusland  
**TRÆSORT:** Birk (*Betula spp.*)



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Anvendes f.eks. til støbning eller vognbund.  |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE2+. Krydsfineren er belagt med fenol-film på begge flader. Pladen fremstår med glat eller net forside og glat bagside. Fenolfilmen er typisk 120 g/m <sup>2</sup> . Leveres skarpkantet.   |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm.(27 mm føres udelukkende i net/glat)<br>Standardformat er 250 x 125 cm eller 300 x 150 cm.<br>Andre formater kan fås på forespørgsel.  |
| <b>DÆKMÅL:</b>      | Dækmål er 250 x 125 cm eller 300 x 150 cm.  |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Tykkelse: + (0,2 + 3% af nominel tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominel tykkelse) mm.<br>Længde / Bredde: +/- 3,5 mm<br>Retkantethed: 1 mm/m.<br>Vinkelrethed: 1 mm/m.   |
| <b>LIM:</b>         | Anvendt lim er WBP-fenollim.  |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er fugtklasse 3 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.<br>Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne. |

### TEKNISKE DATA:

| Tykkelse                      | 9 mm                        | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 27 mm net/glat |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Bøje-brudstyrke, MPa (EN 636) | Langs F40 / Tvær F25        |       |       |       |       |                |
| E-modul, GPa (EN 636)         | Langs F70 / Tvær F40        |       |       |       |       |                |
| Densitet                      | 650 - 750 kg/m <sup>3</sup> |       |       |       |       |                |
| Formaldehyd                   | E1                          |       |       |       |       |                |
| Brandklasse                   | D-s2,do                     |       |       |       |       |                |
| Standard                      | EN 13986:2004               |       |       |       |       |                |

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

