

# LIP

## VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

- ▶ Til radonsikring
- ▶ Til vanskelige underlag
- ▶ Som fugt-/dampspærre
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Diffusionstæt
- ▶ Lugthæmmende



### Anvendelsesområde

**LIP VS 20 Primer** er tilsat grøn sporfarve, som er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling.

**LIP VS 20 Primer** er meget diffusionstæt og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m.

**LIP VS 20** kan derudover benyttes som radonsikring sammen med **LIP VS 30**.

Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer **LIP VS 20** gennemtrængning af bl.a. harpiks.

### LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådrum

Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes **LIP VS 20** sammen med **LIP Vådrumssystem/LIP VS 30**.

### Forbehandling

**LIP VS 20 Primer** kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**.

### Brugsanvisning

**LIP VS 20 Primer** skal på ikke sugende underlag anvendes ufortyndet og påføres med pensel/rulle. Det anbefales at påføre primeren ad 2 omgange for at opnå et ensartet og tæt lag. 2. lag påføres på tværs af 1. lag, når 1. lag er helt tørt (ca. 1 time v. 20°C).

På sugende underlag og som radonsikring skal 1. lag primer fortyndes med vand i forholdet 1:5.

2. lag påføres ufortyndet.

**LIP VS 20 Primer** tørrer langsommere, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj. Underlag og rumtemperatur skal ved påføring være min. 10°C.

### Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden primeren tørrer, varmt vand er at foretrække.

### Emballage

3 og 12 kg plastdunk. Skal opbevares frostfrit.

### Farve

Grøn.

### Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

| Tekniske data          |  |
|------------------------|--|
| Arbejdstemperatur      | Min. +10°C - +30°C   |
| Tørretid               | Ca. 1 time ved 20°C  |
| Forbrug                | Ca. 200 g. primer/m <sup>2</sup> , (280 g/m <sup>2</sup> til radonsikring) |
| Lagring / Teknisk data | Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit                       |
| Lagring / Arbejdsmiljø | Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit                       |