



Hurtighærdende Fliseklæb

Cementbaseret og fleksibel fliseklæb

- ▶ **C2-FE-S1**
- ▶ **MK-godkendt**
- ▶ **Inden- og udendørs brug**
- ▶ **Fleksibel**
- ▶ **Godkendt til vådrum**
- ▶ **Velegnet til fugtfølsomme natursten**
- ▶ **Velegnet til gulvvarme**
- ▶ **Kan fuges efter 2-3 timer**

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstensskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m.

Underlag: Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%.

Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbase-rede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

Forbehandling: Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med **LIP Klinkerens/LIP Grundrens**. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primers med **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir.

Brugsanvisning: Blanding foretages med 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 4,8 liter pr. 20 kg. sæk. Opblanding skal ske med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen, og er nu klar til brug. **LIP Hurtighærdende Fliseklæb** påføres underlaget med den glatte side af en tandspatel, der efter påføringen vendes



bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning. Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter flisemontering. Der må ikke tilsættes yderligere vand når fliseklæben er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler. **LIP Hurtighærdende Fliseklæb** skal anvendes senest en time efter blandingstidspunktet.

Rengøring: Rester af fliseklæb på fliser, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhæret fliseklæb ud i afløbet, da cementbase-rede produkter hærdet under vand.

Emballage: 5 og 20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve: Grå.

Generelt: LIP produkter er løbende under intern såvelsom ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Blandingsforhold	0,24 liter vand pr. kg pulver svarende til 4,8 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug	1,5 - 3,8 kg pr. kvm afhængig af flisestørrelse og underlag Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App
Anvendelsestid	Ca. 60 min. ved 20°C
Åbentid	Ca. 20 min. ved 20°C
Gangbar/Fugning	Efter 2-3 timer afhængig af temperatur, flisens beskaffenhed, underlagets fugtindhold og sugsevne
Fuld belastning	Efter 3 døgn ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 10 mm
Aftræksstyrke efter 6 timer	> 0,5 N/mm ²
Aftræksstyrke efter 24 timer	> 1,0 N/mm ²
Aftræksstyrke efter 28 døgn	> 1,0 N/mm ²
Afprøvninger	DS EN 12004/2: C2-FE-S1 GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage

