



205 Lyncement

Montagecement til hurtig
faststøbning og spartling

- Op til 5 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 3 minutter
- Gangbar efter ca. 10 minutter
- Klar til flisebelægning efter ca. 30 min.



Anvendelsesområde

LIP 205 Lyncement er en cementbaseret standfast universalspartelmasse til bl.a. hurtig fastgørelse af stålbolte og lignende samt til reparation af beton, kunst- og mursten, puds og murværk og slidlag.

LIP 205 kan anvendes til udspartling af revner og huller i op til 20 mm bredde iblandet op til 50% ovntørret kvartssand (0,3 - 1 mm).

Som finspartel på gulv i lagtykkelser op til 5 mm i én arbejdsgang.

Kan desuden benyttes i våde zoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

Underlag

LIP 205 kan udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

Forbehandling

Indendørs skal underlaget primes med **LIP Primer 54**. Følgende anbefales:

På råbeton fortyndes **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer til 1 del vand.

På sugende underlag fortyndes **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. På ikke sugende underlag fortyndes **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.

Spartling foretages når primeren er tør.

Brugsanvisning

LIP 205 blandes med rent vand til en klumpfri og homogen masse blandes 1-2 min.

Blandingsforhold efter rumdele.

Plastisk konsistens:

3 rumdele **LIP 205** til 1 del vand

Flydende konsistens

2 rumdele **LIP 205** til 1 rumdel vand

Ved større udfyldninger kan **LIP 205** blandes 1:1 med ovntørret kvartssand. Produktet skal anvendes inden for ca. 2-3 minutter og må ikke efterblandes.

LIP 205 kan anvendes ved temperaturer på +5°C - +25°C.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

5 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Grå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Blandingsforhold	Ca. 0,26 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 1,3 liter vand pr. 5 kg sæk
Anvendelsestid	2-3 minutter ved 20°C
Gangbar	Efter ca. 10 min. ved 20°C
Klar til flisebelægning	Efter ca. 30 min. ved 20°C
Klar til tæt belægning	Efter 2-3 timer ved 20°
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20°C
Forbrug	Ca. 1,6 kg/l
Densitet	Ca. 1,6 kg/liter opblandet
Trykstyrke	30-35 N/mm ²
Afprøvninger	GEV EMI CODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage