

# GORI TRANSPARENT TRÆGRUNDER 22

## ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Til udendørs nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk. Må ikke anvendes på krydsfinér, anvend i stedet GORI 502.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hårdt træ grundes ikke mod råd og svamp.
Behandling	Påfør 1 x GORI 22.  På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Påføring	Pensel eller rulle.  Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.  Der efterbehandles indenfor 2 uger med GORI transparent eller dækkende træbeskyttelse.
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentiner.
Alment	Omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

## TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne	200 ml/m <sup>2</sup> . (5 m <sup>2</sup> /l). Rækkeevne skal overholdes, for at sikre at effekt opnås.
Tørretid	Berøringstør: ca. 4 timer. Overmalbar: ca. 24 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)
Lagerbestandighed	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## TEKNISK DATA

Produkttype	Dybdebeskyttende grundingsolie.
Vægtfylde	Ca. 0,8 g/ml
Viskositet	Tyndtflydende.
Tørstofindhold	3 – 4 vol. %.
Specielle egenskaber	Dybdevirkende. Beskytter træet mod råd, svamp og træødelæggende insekter. Giver en midlertidig vandafvisende beskyttelse og reducerer træets tendens til revnedannelse. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.

## SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	Alkyd.
Pigmentering	Farveløs.
Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
Aktive stoffer	3-Iodo-2-propynyl-butylcarbammat (IPBC) 0,75% w/w (6,0 g/L) Propiconazol 0,24% w/w (1,9 g/L) Permethrin 0,25 % w/w (2,0 g/L)

## SIKKERHED OG MILJØ

**Generelt** Almindelige regler for malarbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.

*Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Topcoat må ikke være biocidprodukt.*

---

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

