



GLOBAL TIMBER

## Datablad - Cumaru terrasse & beklædning

April 2022



<b>Træsart:</b> Cumaru (Ditteryx spp.) med oprindelse i Sydamerika
<b>Fugtindhold:</b> Ovntørret til ca. 16% +/- 2%
<b>Vægt:</b> Ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Farve:</b> Rødbrun til gulbrun (farveforskel kan ikke undgås)
<b>Forventet Funktionstid:</b> Terrasse: 50 år, Beklædning: 60 år
<b>Formstabilitet:</b> 2 (skala 1-5, hvor 1 er bedst)
<b>Farveudtræk:</b> Sjældent (f.eks. på mure)

### Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

### Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

### Egenskaber

- Cumaru er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsortens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdtræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.

### Tolerance

- Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

### Træfibre

- Retvækst og med-/modvækst er en naturlig del af træsorten (med-/modvækst medvirker til at overfladen er mere skridsikker)

### Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

