

# DAFA Folieklæb

DAFA Folieklæb indgår i DAFA AirStop System og anvendes til lufttæt samling af dampspærre og fugtspærre.



**Garanti.**

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garanti-periode.

## Anvendelse

DAFA Folieklæb er en vandbaseret dispersionsklæber til lufttæt samling af dampspærre og fugtspærre i henhold til DIN 4108.

DAFA Folieklæb anvendes til lufttætte samlinger ved fugtspærre og dampspærre på sugende underlag, som f.eks. på puds, beton eller ubehandlet træ. i henhold til DIN 4108 på bygningers klimaskærm. Produktet er fri for opløsningsmidler og kan på grund af sin fremragende klæbeevne anvendes uden presselister. DAFA Folieklæb udligner ujævnheder, følger bygningens bevægelser og er tilmed langtidsholdbar.

## Produktinformation

- Elastoplastisk klæbemiddel på basis af en vandig dispersion og harpiksester til dampspærre/fugtspærre
- Fri for opløsningsmidler
- Stærk og vedvarende klæbeevne
- Udligner ujævnheder
- Vedvarende klæbeevne
- Langtidsholdbar
- Følger bygningens bevægelse
- Anvendes uden presseliste
- Testet ved Teknologisk Institut som markedets stærkeste klæber
- DAFA folieklæb er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri



## Vigtige brugsanvisninger

Overflade skal være fast, tør og fri for støv og fedtstof. Vigtigt: Underlag skal være sugende, f.eks. puds, beton, ubehandlet træ.

Klæbemidlet skal påføres i strenge med en tykkelse på mindst 8 mm. Umiddelbart efter fikseres dampspærre/fugtspærre forsigtigt på den våde klæbestreng (må ikke trykkes flad, der skal være mindst 4 mm tykkelse af strengen tilbage), husk aflastningsfold - eller tryk dampspærre/fugtspærre fast på den tørre klæbestreng.

Start med at afprøve proceduren.

## Anbefalet montagetemperatur:

-10 °C til +35 °C.

Holdbarhed: 12 mdr. fra produktionsdato. Der henvises til datomærkningen der viser udløbsdatoen. Beskyttes mod frost.

DAFA Folieklæb er en del af DAFA AirStop System.



DAFA folieklæb.



DAFA folieklæb i 580 ml alu foliepose og 310 ml tube.

## Tekniske specifikationer

Konsistens	Pastøs
Hærdetid	15-20 min. ved 23 C, 50% rf. Hærdning: 1-2 mm/dag
Temperaturbestandighed	-20 °C til +80 °C
Montagetemperatur	-10 °C til +35 °C
Opbevaring	Opbevares tørt, mellem +5 °C og +30 °C
Farve	Lys blå

Dimension	Indhold pr. krt.	DAFA nr.	EAN nr.	DB Nr.
Folieklæb 310 ml tube	20 stk. pr. krt.	620014510	5705636344560	1342380
Folieklæb 580 ml pose	20 stk. pr. krt.	620014511	5705636344577	1342381

