

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er vandafvisende og samtidig diffusionsåben puds med fremragende vedhæftningsevne.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt har et ubetydeligt vandoptag, hvilket gør den særlig velegnet til områder på bygninger, der er udsat for slagregn, fugtpåvirkning eller let vandtryk.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er let at arbejde med, og har en enestående forarbejdningsevne i lagtykkelser på 1-15 mm.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er velegnet til forstærkning med Skalflex Armeringsnet.

Leveres i to pudsfarver: Grå og Mørkegrå.

Anvendelsesområder

Velegnet på alle rengjorte og faste mineralske underlag som tegl, letklinker og beton. Velegnet til lodrette flader udsat for stor fugt eller vandpåvirkning f.eks. sokler, kældrevægge, læmure, trappesider, kælderskakter og andre lodrette, terrænnære overflader.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er særligt velegnet til netpuds af sokkelisolering af EPS ved soklen og under terræn – se info om Skalflex Facadeisolering med stenukl eller EPS eller kontakt Skalflex.

Opblanding

Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Opblandes med egnet

blandeværktøj til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Opblandet puds skal anvendes inden for 2 timer.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rent, tørt, gennemhærdet, fri for snavs og salte.

Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Påføring

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Lagtykkelser op til 10 mm pr. pudslag.

Efterbehandling

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan stå som færdig overflade uden yderligere efterbehandling. Hvis det ønskes kan der efter 3-4 døgn males med Skalflex Sokkelmaling. Indvendig i kælder kan der ligeledes efter 3-4 døgn pudses med Skalflex S2000/CF2000 eller males med den meget diffusionsåbne murliming Skalcem 100.

Vejrforhold/forbehold

Der må ikke pudses i vinterperioden. Uhærdet puds tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er ikke egnet til gangarealer og trædeflader. Her anbefales Skalflex Reparationsbeton Vandtæt eller anden beton med høj slidstyrke.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk



Skalflex Sockelpuds Vandtæt

Teknisk data

Forbrug:	Ca. 1,7 kg/mm/m ²
Lagtykkelse:	Pudslag op til 10 mm Fuger op til 15 mm
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 døgn Indendørs efter ca. 7 døgn
Hærdeperiode:	Min. 28 dage ved +20°C
Densitet:	I løs vægt 1,65 g/cm ³
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Rengøring:	Vand umiddelbart efter brug



Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Mørkegrå 25 kg, DB-nr. 1460851

Grå 25 kg, DB-nr. 2052117



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
 P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P405 Opbevares under lås.
 P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Chromatindhold:

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
 (Gælder ikke for Skalflex Sockelpuds Vandtæt Mørkegrå).



SKALFLEX

Industrivej 20B
 DK-8800 Viborg
 10
 DoP 537

EN 998-1

Mørtel til murværk
 (GP-mørtel)
 Brandklasse: A1



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk

