

## Storm™ Produktblad

### KVALITET

Storm **Folieklæber** er en specielt udviklet vandbaseret polymer dispersionsklæber til vedvarende tætning af dampspærre og dampbremse iht. DIN 4108. Folieklæberens elasticitet kompenserer for bevægelser i bygningskonstruktionen og tætheden garanteres.

### ANVENDELSE

Storm **Folieklæber** sikrer en god vedhæftning mellem bygningsfolie som PE, PVC og PP mod gængse byggematerialer af f.eks. beton, puds, gips, træ og metal. Storm **Folieklæber** må ikke anvendes mod bitumen eller tjæreholdige flader, marmor og i samlinger i våd-zoner og områder med konstant fugtpåvirkning. Inden arbejdet påbegyndes, sikres at underlaget er tørt, rent og fri for fedt og snavs. Med en fugepistol påføres en 6-8 mm fuge på dampspærrefolien eller byggematerialet. Emnerne trykkes let sammen, således at fugen bevarer en tykkelse på ca. 4 mm. og en bredde på min. 25 mm. Inden belastning skal folieklæberen være udhærdet. Vi anbefaler, at udføre arbejdet ved temperaturer over 5°C.

### MILJØ

Storm **Folieklæber** er lugtfri og fri for opløsningsmidler. Indholdet er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. Ved bortskaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



Storm **Folieklæber** er optaget i Nordic Ecolabels database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### PRODUKT VARIANTER

| Varenr. | DB nr.  | Dimension | farve    | Pakning        |
|---------|---------|-----------|----------|----------------|
| 5910    | 1455714 | 310 ml    | Blåtonet | 20 stk./karton |
| 5911    | 1455817 | 600 ml    | Blåtonet | 20 stk./karton |

### TEKNISK DATA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Anvendelsestemperatur    | -10 til +40 grader C |
| Temperaturbestandighed   | - 30 til 60 grader C |
| Udhærdningstid           | Ca. 2 mm pr 24 timer |
| Opbevaring               | 5 - 25 grader C      |
| Rengøring inden hærdning | Vand                 |
| Rengøring efter hærdning | Mekanisk             |

### TEKNISK DATA

| Dia. af klæb | 310 ml patron | 600 ml pose |
|--------------|---------------|-------------|
| 4 mm         | 24,7 lb.m.    | 47,7 lb.m.  |
| 5 mm         | 15,8 lb.m.    | 30,6 lb.m.  |
| 6 mm         | 11,0 lb.m.    | 21,2 lb.m.  |
| 7 mm         | 8,1 lb.m.     | 16,6 lb.m.  |
| 8 mm         | 6,2 lb.m.     | 11,9 lb.m.  |