



VAREN.R.: 1007819 DB NR.: 2367597

## OSB3 m/ TG2, CARB 2, TSCA, 100% PEFC

12x2440x1220mm



(Billeder er vejledende)

# Produktbeskrivelse

## OSB - Oriented Strand Board

OSB er lavet af store træspåner og flager, der er presset med lim og voks til et plademateriale. Pladen er på grund af denne konstruktion meget livlig i strukturen, og der vil være både lyse og mørke nuancer i pladen.

Pladen har adskillige anvendelsesmuligheder, og bruges til både interiør og eksteriør formål. OSB med fæ og not er anvendelige til tag, gulv og anden type konstruktion. Retkantet OSB anvendes ofte som emballage eller afdækning, hvor en prisbillig, men stadig robust, plade er at foretrække.

### Spændvidde som gulvunderlag:

15 mm: 500 mm

18 mm: 625 mm

22 mm: 625 mm

### Spændvidde som tagunderlag:

15 mm: 625 mm

18 mm: 835 mm

22 mm: 835 mm

## Tekniske specifikationer

DB NR.	2367597	VARE NR.	1007819
OPRINDELSE	Europa	TYKKELSE	12
BREDDE	1220	LÆNGDE	2440
ANTAL PR. BUNDT	80	FARVE	Brunlig
OVERFLADE	Pudset	EN-STANDARD	EN 300
ANVENDELSE	Eksteriør, Interiør	LIMTYPE	WBP (Water boiled proof)
DENSITET KG/M3	650	ANVENDELSESKLASSE	2
BRANDKLASSE	D-s2,d0	CERTIFICERING	100% PEFC
EPD ID	EPD-SON-20220209-ICC	EPD GWP TOTAL A1-A3	-658
EPD DEKLARERET ENHED	m3	EPD TYPE	Produkt EPD
FORESPØRG FOR ANDEN	Dimension		

# Dokumenter

## Miljø og klima

 [PRODUKT OG LAGEROVERSIGT TYSKLAND OSB SONAE ARAUCO](#)

 [EPD OSB3 SONAE ARAUCO VALID 050927](#)

## Produktdata

 [DOP OSB3 SONAE ARAUCO](#)

## Teknisk datablade

 [DATABLAD OSB3 SONAE ARAUCO](#)

## Yderligere informationer

### **Udseende**

OSB har en brun overflade grundet de store, brogede træflager. Pladen har et rå udtryk.

### **Egenskaber og kvalitet**

Pladen er søm- og skruefast, og nem at bearbejde.

Dækmålet er 2440x1220 mm.

### **Anvendelse**

OSB har adskillige anvendelsesmuligheder indenfor både interiør og eksteriør. Pladen kan eksempelvis benyttes til konstruktion, emballage, afdækning med videre.

Pladen må anvendes i fugtklasse 2 (tørre og fugtige omgivelser) uden brug af overfladebehandling. Hvis pladen skal benyttes i fugtklasse 3 (udendørs beskyttede omgivelser) skal den behandles med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel.

### **Vedligeholdelse**

Pladen vil ofte blive benyttet uden nogen former for overfladebehandling, men det er muligt at give den maling, lak, bejdse eller lignende.