

Herdins Lackbets



Produktfakta

Lösningsmedelsburen bets med lack. Passar trärena eller tidigare behandlade ytor.

Egenskaper

Herdins Lackbets är transparent och framhäver träets naturliga ådring (ej nr 700 vit). Herdins Lackbets har en mycket god vidhäftningsförmåga, även på tidigare behandlade ytor. Herdins Lackbets kan förtunnas med t ex T-sprit eller förtunning baserad på etanol. Alla kulörer utom nr 700 Vit, är inbördes blandbara.

Artikelnummer

057, 058 + kulörnummer

Innehåll

Lösliga betsfärgämnen, Etanol, Xylen, Etylacetat, Isobutanol och alkydkombination.

Förpackning

Plastburk, 300ml.
Plastflaska, 1 liter.

Åtgång/Dosering

300 ml räcker till ca 3 m².
1 liter Lackbets räcker till ca 10 m².

Torktid

Torktid ca 2 timmar i 20° C.
Lackbetsad yta går att överlackera efter ca 24 timmar.

Glans

Lackbetsens glans varierar med underlaget.

Lösningsmedel

Xylen, Etanol, Etylacetat.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra redskap så mycket som möjligt. Rengör därefter verktygen i förtunning baserad på etanol eller använd T-sprit.

Hantering & Lagring

Sörj för god ventilation. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.
Undvik inandning av ångor. Mekanisk ventilation eller punktsug kan behövas.

Lagring ska ske i enlighet med förordningen om brandfarliga varor.
Lagras som brandfarlig vätska.

Avfallshantering

Överbliven bets och rengöringsvätska ska lämnas till miljöstation som lösningsmedelsbaserat färgavfall.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad och ren från smuts och defekter. Slipa i fiberriktningen med 150-180 korns slippapper eller liknande. Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga.

Spackla igen ev hål i träet. Använd Herdins Träspackel, som finns i de vanligaste träfärgerna och som torkar snabbt. När du betsar kan ispacklingen få en något avvikande färg än resten av ytan. Var speciellt noga med att slipa bort spackel som kommit utanför lagningen.

Applicering

Tänk på att nyansen påverkas av träets naturliga färg och struktur. Gör därför alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar.

Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en avstruken pensel eller urkramad natursvamp.

Träet bör helst ligga plant när du betsar. Ska du betsa eller lacka en vägg- eller takpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan du sätter upp panelen.

Om du tvingas arbeta på ett lodrätt föremål, ska du alltid börja betsa nedifrån och arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och resultatet blir jämnare.

Tänk också på att träet "rör sig" även efter uppsättningen. Stryk därför alltid sponten eller kanterna också.

Efterbehandling

Efterborstning med panelborste ger en behagligare yta. Ytor som utsätts för slitage kräver överlackering.

Vänta då i minst 24 timmar så att Lackbetsen hinner härda och slipa sedan den lackbetsade ytan försiktigt. För att undvika genomslipning använd slipduk eller fint slippapper. Var extra noga på blanka partier på och omkring kvistar. Var noga med att ta bort slipdamm, innan du överlackerar med Herdins Betslack eller Betslack Aqua. Om flera lackskikt önskas, slipa lätt mellan skikten.

Tänk på att

- Köper du flera förpackningar Herdins Lackbets, blanda ihop dem i ett större kärl innan du börjar, så att eventuella kulörskillnader mellan burkarna undviks.
- Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer bets än mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna.

- Var noggrann med förarbetet så blir det enklare att arbeta och resultatet bättre.
- Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i betslösning. Till stora plana ytor använder du natursvamp.
- Prova nyansen på en dold yta innan du sätter igång.
- Använd gummihandskar så slipper du få bets på händerna.
- Med Herdins Lackbets kan du betsa tidigare behandlade ytor, men då kan torktider och vidhäftningsegenskaper ändras.

Färgerna på bildskärmen kan avvika från verkligheten, jämför med ett färgprov i butiken.

Betsat på furu:
